

Schafwoll- Dämmung



Stegmann

Sanierung &
Modernisierung

Unsere Schafwoll- Dämmung besteht aus Schafschurwolle, welche durch modernste Fertigung thermisch versteift wird. Hierdurch entsteht ein hochwertiges und leicht zu verarbeitendes Produkt, dass den ökologischen Gebrauchsansprüchen am Markt in höchstem Maße entspricht.

Schafwollvlies- Dämmung findet Verwendung in der Schadstoff- und Geruchssanierung und deren Prävention, Aufdopplung bestehender Dämmung, zwischen konstruktiven Hölzern, bei Trenn- und Trockenbauwänden und auch als Schalldämmung an Wänden, sowie Fußböden.

Technische Daten

ETA 11/0318

Zertifizierungsstelle: OIB

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: (EN ISO 10456) D(25/30) 0,036W/m*K

Brandverhalten: (EN 13501-1) EURO-Klasse E

Dichtebereich: (EN 1602) 26-30 kg/m³

Strömungswiderstand: (EN 29053) 3,9 kPa*s/m²

Wasseraufnahme: (EN 1609) 0,27 kg/m²

Wasserdampf-Diffusionswiderstand: u=2

spezifische Wärmekapazität: c_P(23/50) 1800 J/kg*K