

Technische Daten



SolidPlus

— Stegmann GmbH —

SolidPlus wird bei der Sanierung von Außenwänden bei Fertighäusern verwendet.

Das Absorbervlies, welches dem hohen Standard von **SolidPur** entspricht, wird werksseitig mit einer so genannten Dampfbremse versehen. Diese ist feuchteregulierend und bietet damit hohen Schutz vor feuchtigkeitsbedingten Bauschäden zu jeder Jahreszeit.

Material: 100% reine Schafschurwolle (Keratinfaser)

Farbe: cremeweiß

Geruch: neutral

Maßen: 1,5m x 25m (37,5 qm/ Rolle)

Dichte: 400g/ qm (+/- 5%)

Dicke: 5mm

Ph- Wert: 4,5 (20°C)

Flammpunkt: 570°C - 600°C

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 040

Brandverhalten: DIN 4102-B2- normal entflammbar

Gefahrenbezeichnung: ungefährlich

Thermische Zersetzung: über 240°C

LOI (Limited Oxygen Index): 25,2%

Thermische Stabilität: bis 150°C

Feinstaubbelastung: keine Belastung

Wärmeleitfähigkeitsmesswert: 10°C 0,032 W/mK

Wasserlöslichkeit: nein

Lösungsmittelbeständigkeit: ja

Keine besonderen Hinweise bezüglich des sicheren Produktumgangs.

Die Anwendung unserer Produkte ist mit ein wenig handwerklichem Geschick auch von Ihnen selbst leicht auszuführen. Ihrer Bestellung liegt eine ausführliche Anleitung bei.

Gerne bieten wir Ihnen aber auch fachmännische Baubegleitung mit Abnahmen einzelner Bauabschnitte und/ oder einer Endabnahme an. Die Lieferung des Produkts erfolgt dann in Absprache durch einen unserer erfahrenen Mitarbeiter, welcher Ihnen vor Ort die Verarbeitung ausführlich erklärt und zeigt.